

## MEGA-FIX

**MEGA-FIX** je vysokopevnostní lepidlo špičkové kvality na bázi MS polymeru. Určené pro lepení materiálů o vysoké hmotnosti bez fixace - použití svěrek, podpěr apod.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ univerzální použití</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ montážní lepidlo pro lepení betonu, kamene, keramických dlaždic, smaltu, dřeva, sádry, zrcadel, polykarbonátu, polystyrenu, polyuretanu, PVC, nerez, barevných kovů, plastů a dalších mater.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ lepení nenosných částí ve stavebním i strojírenském průmyslu kov na kov (automobily, karavany, vagóny); kromě pozemních a inženýrských staveb</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ lepení na vodorovných i svislých plochách, materiálů vystavených vibracím</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vodotěsné spoje v interiéru i exteriéru</li></ul>

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ okamžitě a snadno použitelný, bez zápachu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vysoká konečná přídržnost – až 22 kg/cm<sup>2</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vysoká počáteční přídržnost i na matně vlhkých podkladech, až 500 kg/m<sup>2</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ rychle vytvrzuje, trvale elastický spoj</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ po vytvrzení lze přetírat disperzními barvami</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vysoká odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ neobsahuje izokyanáty, ftaláty, silikon, vinylchloridy ani ředidla, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí</li></ul>

### Pracovní postup

Styčné plochy očistěte od mechanických, nepevných nečistot, od tuků a tmelů. Nanášejte jednostranně při teplotách od + 5°C do + 40°C. Otevřená doba 10 min. Spárovat lze po 6 hod. Lepené plochy k sobě přiložte a silně přitlačte. Před vytvrzením (2-3 mm/24 hodin při 23°C) nezatěžujte lepený spoj většími silami.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Složení</li></ul>	MS polymer
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konzistence</li></ul>	tixotropní pasta
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Barva</li></ul>	bílá
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zavadnutí povrchu</li></ul>	15 minut
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Úplné vytvrnutí</li></ul>	3 mm/den
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplikační teplota</li></ul>	+5 až + 40 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teplota podkladu</li></ul>	+5 až +50 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teplotní odolnost</li></ul>	-40 až +100 °C, krátkodobě +120 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tvrdost (Shore A)</li></ul>	60 °
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pevnost ve smyku</li></ul>	3,2 N/mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tažnost (do přetrnutí)</li></ul>	290 %

# MEGA-FIX

## Upozornění

Není vhodné pro lepení PE, PP, teflonu a živičných podkladů.

## Čištění

Nářadí ještě před vytvrzením očistit technickým benzínem.

## Skladování

Záruční doba je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních nenačatých obalech. Skladovací teplota +5° až +25 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

## Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

Bezpečnostní pokyny: EUH208 Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa, dát vypít asi půl litru vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí opatrně setřít buničinou a rychle vyhledat lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou omýt vodou a mýdlem.

Bezpečné zneškodnění:

Zbytky výrobku odevzdejte do stavebního odpadu a obal předejte k recyklaci.

Přepravní pokyny – Není zbožím nebezpečným pro přepravu.

## Balení

plastové kartuše

obj. číslo: 2710261 MEGA-FIX lepidlo na bázi MS polymeru BULDOK 290 ml; 12 ks v kartonu

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz  
info@metrum.cz